

Parametry produktu - PP03-04-GS3

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Glina surowa G3

Rohton G3

Raw clay G3

Analiza chemiczna

Chemische Analyse

Chemical analysis

		G3	G3/0
SiO ₂	%	59 - 63	59 - 63
Al ₂ O ₃	%	29 - 35 *	29 - 35 *
TiO ₂	%	max 1,7	max 1,7
Fe ₂ O ₃	%	2,2 - 3,0 *	2,5 - 15,0 *
CaO	%	max 0,5	max 0,5
MgO	%	max 0,6	max 0,6
Na ₂ O + K ₂ O	%	1,6 - 2,1	1,6 - 2,1

Wilgotność

Feuchte

Moisture

%	max 22,0	max 22,0
---	----------	----------

Ogniotrwałość zwykła

Feuerfestigkeit

Refractoriness

sP	min. 169 *	min. 169 *
----	------------	------------

Skład mineralny

Mineralbestand

Mineralogical composition

Kaolinit	%	min. 50,0	min. 50,0
Ilit	%	max 28,0	max 28,0
Kwarc	%	max 21,0	max 21,0

Strata prażenia

Glühverlust

Loss on ignition

%	9,0 - 14,0 *	9,0 - 14,0 *
---	--------------	--------------

Pozostałość na sicie 0,063 mm

Siebrückstand 0,063 mm

Residue on 0,063 mm sieve

%	max 8,0 *	max 8,0 *
---	-----------	-----------

Sposób pakowania

Verpackung

Packing

luzem

lose

in bulk

luzem

lose

in bulk

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018