

Parametry produktu – PP16-04-KRO

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

**Kruszywa ogniotrwała
Refractory aggregates**

		KR BOS 125	KR BOS 135	KR BOS 140
Zawartość Al₂O₃ Content Al ₂ O ₃	%	min. 29 *	min. 35 *	min. 38 *
Ogniotrwałość zwykła Refractoriness	sP	min. 169 *	min. 171 *	min. 173 *

UZIARNIENIE KRUSZYW *

GRANULATION OF THE AGGREGATE

	Udział frakcji (%), Particle size distribution (%)			
	5 – 10 mm	2 - 5 mm	> 0,09 mm	maks. nadziarno max. oversized particles
0,0 – 5,0 mm	-	30 – 40	15 – 25	5
0,0 – 10,0 mm	20 – 35	20 – 30	10 – 20	5

Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 125 zgodne z wymaganiami dla PG 3

Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 135 zgodne z wymaganiami dla PG 2

Pozostałe parametry dla kruszywa KR BOS 140 zgodne z wymaganiami dla PG 1

The other parameters for KR BOS 125 in accordance with the requirements for the chamotte PG 3

The other parameters for KR BOS 135 in accordance with the requirements for the chamotte PG 2

The other parameters for KR BOS 140 in accordance with the requirements for the chamotte PG 1

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 19-0602.2018