

**Parametry produktu - PP06-04-GSU**

Rohstoffdatenblatt  
Product parameters

**Glina surowa GU**

Rohton GU  
Raw clay GU

**Analiza chemiczna**

Chemische Analyse  
Chemical analysis

Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	18-30 *
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	max. 3,0 *

**Wilgotność w stanie dostarczenie**

Feuchte  
Moisture

min. W<sub>opt</sub> \*\*, max W<sub>95</sub>

**Zawartość frakcji powyżej 2 mm**

Über 2 mm - Korngehalt  
Grain size over 2 mm

% max. 50 \*

**Wskaźnik zagęszczenia Is wg Proctora**

Proctordichte  
Proctor compactness

Is 0,95

**Współczynnik przepuszczalności \*\*\***

Wasserdurchlässigkeitsbeiwert  
Water permeability coefficient

m/s 10<sup>-9</sup>

**Sposób pakowania**

Verpackung  
Packing

luzem  
lose  
in bulk

\* - parametry odbioru

\*\* - W<sub>opt</sub> - wilgotność optymalna wg PN-88/B-04481

\*\*\* - współczynnik przepuszczalności wg PN-55/B-04492

Wydanie: 08-06.02.2018