



**Parametry produktu - PP01-04-GS1**

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

**Glina surowa G1**

Rohton G1

Raw clay G1

**Analiza chemiczna**

Chemische Analyse

Chemical analysis

SiO <sub>2</sub>	%	54 - 56
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	37 - 39 *
TiO <sub>2</sub>	%	max 1,0
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	2,2 - 2,7 *
CaO	%	max 0,4
MgO	%	max 0,6
Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	%	1,5 - 2,1

**Wilgotność**

Feuchte

Moisture

% max 22,0

**Ogniotrwałość zwykła**

Feuerfestigkeit

Refractoriness

sP min 175 \*

**Skład mineralny**

Mineralbestand

Mineralogical composition

Kaolinit	%	min 67,0
Ilit	%	max 23,0
Kwarc	%	max 10,0

**Strata prażenia**

Glühverlust

Loss on ignition

% 11,0 - 14,0 \*

**Pozostałość na sicie 0,063 mm**

Siebrückstand 0,063 mm

Residue on 0,063 mm sieve

% max 2,0 \*

**Sposób pakowania**

Verpackung

Packing

luzem

lose

in bulk

\* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018