



**Parametry produktu - PP02-04-GS2**

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

**Glina surowa G2**

Rohton G2

Raw clay G2

**Analiza chemiczna**

Chemische Analyse

Chemical analysis

SiO <sub>2</sub>	%	56 - 58
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	35 - 37 *
TiO <sub>2</sub>	%	max 1,4
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	2,4 - 2,8 *
CaO	%	max 0,5
MgO	%	max 0,6
Na <sub>2</sub> O + K <sub>2</sub> O	%	1,6 - 2,1

**Wilgotność**

Feuchte

Moisture

% max 22,0

**Ogniotrwałość zwykła**

Feuerfestigkeit

Refractoriness

sP min. 173 \*

**Skład mineralny**

Mineralbestand

Mineralogical composition

Kaolinit	%	min. 62,0
Ilit	%	max 24,0
Kwarc	%	max 16,0

**Strata prażenia**

Glühverlust

Loss on ignition

% 12,0 - 14,0 \*

**Pozostałość na sicie 0,063 mm**

Siebrückstand 0,063 mm

Residue on 0,063 mm sieve

% max 3,0 \*

**Sposób pakowania**

Verpackung

Packing

luzem

lose

in bulk

\* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018