



Parametry produktu - PP05-04-GSB

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Glina surowa GB

Rohton GB

Raw clay GB

Analiza chemiczna

Chemische Analyse

Chemical analysis

SiO ₂	%	55 – 70
Al ₂ O ₃	%	20-30 *
Fe ₂ O ₃	%	max. 4,0 *

Wilgotność

Feuchte

Moisture

%	max 22,0
---	----------

Ogniotrwałość zwykła

Feuerfestigkeit

Refractoriness

sP	min. 163 *
----	------------

Strata prażenia

Glühverlust

Loss on ignition

%	max 12,0 *
---	------------

Pozostałość na sicie 0,063 mm

Siebrückstand 0,063 mm

Residue on 0,063 mm sieve

%	max 15,0 *
---	------------

Sposób pakowania

Verpackung

Packing

luzem

lose

in bulk

Uwagi

Dopuszczalne wtrącenia węgla i kwarcu, w tym kwarcu w postaci dużych kawałków.

Bemerkungen

Einschlüsse von Braunkohle und Quarz sind möglich

Remarks

inclusions (lumps) of brown coal and quartz are possible

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018