

Parametry produktu - PP08-04-PG3

Rohstoffdatenblatt
Product parameters

Glina palona PG3

Schamotte PG3
Chamotte PG3

Analiza chemiczna

Chemische Analyse
Chemical analysis

SiO ₂	%	59 – 63
Al ₂ O ₃	%	29 - 35 *
TiO ₂	%	max 1,7
Fe ₂ O ₃	%	2,2 – 3,0 *
CaO	%	max 0,5
MgO	%	max 0,6
Na ₂ O + K ₂ O	%	1,6 - 2,2
Wilgotność	%	max 1,0
Feuchte Moisture		
Ogniotrwałość zwykła	sP	min. 169 *
Feuerfestigkeit Refractoriness		
Gęstość pozorną	g/cm ³	min. 1,85 *
Rohdichte True density		
Porowatość otwarta	%	max 15,0 *
Offene Porosität Open porosity		
Oferowane uziarnienia	mm	0 – 30 mm 0 - 0,5; 0 - 1; 0 - 2; 0,5 - 1; 1 - 2; 1 - 3; 2 - 5; 3 - 5; 3 - 6
Lieferbare Körnungen Available Grain sizes		
Sposób pakowania	luzem, big bag, worki papierowe lose, big bag, papiersäcke in bulk, big bags, paper sacks	
Verpackung Packing		

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018