



Parametry produktu – PP09-04-PGM

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Gliny palone – mielone
PGM1 0-0,09 i PGM2 0-0,9

Mahlschamotte (nach DIN70) PGM1 0-0,09 und PGM2 0-0,09

Ground chamotte PGM1 0-0,09 and PGM2 0-0,09

		PGM1 0-0,09 mm	PGM2 0-0,09 mm
Analiza chemiczna			
Chemische Analyse			
Chemical analysis			
SiO ₂	%	54 – 56	56 – 58
Al ₂ O ₃	%	37 - 39 *	35 - 37 *
TiO ₂	%	max 1,0	max 1,4
Fe ₂ O ₃	%	2,4 - 2,9 *	2,6 – 3,0 *
CaO	%	max 0,4	max 0,5
MgO	%	max 0,6	max 0,6
Na ₂ O + K ₂ O	%	1,5 - 2,1	1,6 - 2,2
Ogniotrwałość zwykła	sP	min. 175 *	min. 173 *
Feuerfestigkeit			
Refractoriness			
Wilgotność	%	max 0,3	max 0,3
Feuchte			
Moisture			
Uziarnienie	%	0 – 0,09 mm min. 95 *	0 – 0,09 mm min. 95 *
Körnung			
Grain size			
Sposób pakowania		big bag	
Verpackung		Big bag	
Packing		big bags	

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 04-06.02.2018