



Parametry produktu – PP12-04-PGL

Rohstoffdatenblatt

Product parameters

Szamot lekki PGL 2
Leichtschamotte PGL 2
Light weight chamotte PGL 2

Analiza chemiczna

Chemische Analyse

Chemical analysis

SiO ₂	%	55 - 58
Al ₂ O ₃	%	35 - 38 *
TiO ₂	%	max 1,4
Fe ₂ O ₃	%	2,5 - 3,0 *
CaO	%	0,4 - 1,4
MgO	%	max 0,8
Na ₂ O + K ₂ O	%	1,6 - 2,2

Ogniotrwałość zwykła

Feuerfestigkeit

Refractoriness

sP min. 169 *

Wilgotność

Feuchte

Moisture

% max. 1,0*

Oferowane uziarnienie

Lieferbare Körnung

Available Grain size

mm 0-1; 0-2 , 1-4, 2-5,

Gęstość pozorną

Rohdichte

True density

g/cm³ ~ 1,40 *

Ciężar nasypowy

Schüttdichte

Bulk density

**g/cm³ 0 - 1 mm ≅ 0,85
1 - 4 mm ≅ 0,68**

Sposób pakowania

Verpackung

Packing

luzem, big bag

lose, Big Bag

in bulk, big bags

* - parametry odbioru, Abnahme Parameter, receipt parameters

Wydanie: 12-06.02.2018